

BOTAMENT® PB400

taśma uszczelniająca



BOTAMENT® PB400 jest poprzecznie elastyczną taśmą uszczelniającą obustronnie pokrytą włókniną do stosowania wewnątrz i na zewnątrz stosowana m.in. w systemie z szybką, wielofunkcyjną izolacją reaktywną Botament® RD 2morrow, RD2 The Green 1. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Samoprzylepny pasek taśmy umożliwia łatwe mocowanie do podłoża. Wysoka paroprzepuszczalność taśmy BOTAMENT® PB400 umożliwia szybkie wysychanie reaktywnej izolacji, na którą taśma została wklejona. Parametry oraz zakres zastosowania potwierdzony Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2024/2730.

Poprzednia nazwa produktu BotaGreen® Portaldichtband.

Właściwości

- ❖ wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu
- ❖ wysoka elastyczność
- ❖ łatwa obróbka dzięki samoprzylepnej krawędzi
- ❖ wysoka odporność na rozrywanie
- ❖ szybkie i łatwe układanie
- ❖ wysoka odporność na procesy starzenia

Obszary zastosowania

- ❖ szybkie i pewne połączenie uszczelnienia wykonanego z izolacji reaktywnej BOTAMENT® ze stolarką balkonową/okienną
- ❖ na balkonach do połączenia izolacji w miejscach występowania termolączników zbrojenia
- ❖ do uszczelniania spoin przyłączytowych, narożnych, dylatacyjnych

BOTAMENT® PB400 nadaje się do stosowania na podłożach drewnianych, produktach drewnopochodnych, tworzywach sztucznych oraz aluminium malowanym proszkowo.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

- ❖ suche, czyste i nieprzemarznięte
- ❖ nośne
- ❖ oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części
- ❖ wyrównane w pionie i poziomie

Obróbka

- ❖ BOTAMENT® PB400 przykleja się na przygotowane podłoże po usunięciu papierowej warstwy zabezpieczającej. Należy unikać pęcherzy oraz zagięć
- ❖ BOTAMENT® PB400 należy wtopić w pierwszą warstwę BotaGreen RD 2morrow, RD2 The Green 1
- ❖ przy wykonaniu drugiej warstwy hydroizolacji brzegi taśmy należy jeszcze raz pokryć masą izolacyjną
- ❖ spoiny dylatacyjne należy przenieść z podłoża na powierzchnię posadzki. Taśmę BOTAMENT® PB400 należy wklejać w szczeliny dylatacyjne z fałdą kompensującą (tzw. Omega). Podczas wklejania BOTAMENT® PB400 taśma nie może być naprężona.

Dane techniczne

Baza materiałowa	poliuretan pokryty włókniną
Kolor	zielony
Opakowanie	20 m- rolka
Przechowywanie	w chłodnym i suchym miejscu
Grubość	0,5 mm
Szerokość	400 mm
Ciężar	81 g/m
Współczynnik S _d	~ 1 m
Odporność na wodę pod ciśnieniem EN 1928	> 1,5 bar
Odporność na temperaturę	- 30 °C do + 90 °C

Ważna wskazówka

BOTAMENT® PB400 należy chronić przed promieniowaniem UV.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-2609. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe stają się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® • ul. Prądyński 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.pl