

# BOTAMENT® Renovation VSM

## obrzutka tynkarska



BOTAMENT® RENOVATION VSM jest otwartą na dyfuzję pary wodnej obrzutką tynkarską do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. BOTAMENT® RENOVATION VSM służy do wykonywania mostku szczepnego w systemie z tynkiem regulującym wilgotność BOTAMENT® RENOVATION FSP. Ponadto BOTAMENT® RENOVATION VSM można stosować do wypełniania spoin murarskich i wyrównania podłoża.

### Właściwości

- ❖ bardzo dobra przyczepność
- ❖ zredukowane zjawisko skurczu
- ❖ wysoka stabilność
- ❖ krótki czas schnięcia
- ❖ do wewnątrz i na zewnątrz

### Podłoża

- ❖ beton, lekki beton, beton komórkowy
- ❖ mur

### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

- ❖ czyste i nieprzemarznięte
- ❖ nośne
- ❖ oczyszczone z tłuszczu, rozpuszczalnych w wodzie powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych oraz innych luźnych części

### Ponadto należy zwrócić uwagę, aby:

- ❖ podłoża betonowe uszorstnić stosując piaskowanie
- ❖ suche podłoża zwilżyć

Materiału nie należy nanosić na suche podłoże.

### Dane techniczne

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baza materiałowa                                        | kombinacja cementu z mineralnymi materiałami wypełniającymi i dodatkami tworzyw sztucznych |
| Kolor                                                   | szary                                                                                      |
| Opakowanie                                              | 25 kg- worek                                                                               |
| Przechowywanie                                          | w suchym i chłodnym miejscu, 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach            |
| Gęstość suchej zaprawy                                  | ~ 1,7 kg/ dm <sup>3</sup>                                                                  |
| Uziarnienie                                             | 0- 2,2 mm                                                                                  |
| Grupa zapraw zgodnie EN 998                             | CS IV                                                                                      |
| Proporcja mieszania<br>obrzutka                         | ~ 5,0- 5,5 l wody/<br>25 kg                                                                |
| zaprawa wypełniająca<br>i wyrównawcza                   | ~ 4,5 l wody/<br>25 kg                                                                     |
| Czas mieszania                                          | ok. 2- 3 minut                                                                             |
| Czas obróbki                                            | ~ 30 minut                                                                                 |
| Czas schnięcia                                          | ~8- 10 godzin                                                                              |
| max. grubość warstwy                                    | 5 mm                                                                                       |
| Zużycie (proszek) przy nakładaniu niepełnowierzchniowym | ~ 4,0- 5,0 kg/ m <sup>2</sup>                                                              |
| Temperatura obróbki oraz podłoża                        | + 5 °C do + 30 °C                                                                          |
| <b>Środek czyszczący</b>                                |                                                                                            |
| materiał w stanie świeżym                               | woda                                                                                       |
| po związaniu                                            | mechanicznie                                                                               |

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki oraz przebieg wiązania i twardnienia.

# BOTAMENT® Renovation VSM

## obrzutka tynkarska

### Obróbka

#### Mieszanie przy ręcznej obróbce

- ❖ należy wymieszać z wodą, aż do uzyskania jednorodnej masy przy użyciu mieszadła, betoniarki wolnospadowej lub przeciwbieżnej.

Następnie BOTAMENT® Renovation VSM nakładany jest ręcznie na powierzchnię.

#### Ważne wskazówki

BOTAMENT® Renovation VSM należy chronić w trakcie wiązania przed wysokimi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągiem, deszczem oraz mrozem stosując odpowiednie zabezpieczenia.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest na stronie internetowej [www.botament.com](http://www.botament.com).

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych, przed zastosowaniem zalecamy wykonanie próby w specyficznych warunkach budowy.

Do BOTAMENT® Renovation VSM nie można dodawać żadnych dodatków.

**Uwaga:** Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-1604. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej [www.botament.com](http://www.botament.com).

BOTAMENT® • ul. Prądyżyrskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • [www.botament.com](http://www.botament.com)