

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Botament BD

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Botament BD

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Butylowa taśma uszczelniająca jest przeznaczona do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie: naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji, odpływów posadzkowych, połączeń powierzchni betonowych z obróbką blacharską, połączeń hydroizolacji ze stolarką balkonową i okienną itp. oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wyroby mogą być stosowane przy wykonywaniu powłok hydroizolacyjnych pod płytki ceramiczne

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
PL - 63-000 Środa Wlkp.**

Zakład produkcyjny: Austria, Niemcy i Polska

5. Dystrybutor:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

- 7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2024/2730 wydanie 2 + Aneks nr 1**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy


8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Grubość całkowita, mm	$0,80 \pm 15\%$	
Masa powierzchniowa, g/m ²	$730 \pm 5\%$	
Stabilność wymiarów liniowych w temp. +80°C w czasie 6 h, %	$\leq 0,5$	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wzdłuż taśmy: – maksymalna naprężenie rozciągające, N/50 mm – wydłużenie względne przy maksymalnej naprężeniu rozciągającym, %	≥ 100 ≥ 57	
Wytrzymałość połączenia na oddzieranie, N/50mm: – taśma – beton – taśma – blacha stalowa ocynkowana – taśma – izolacja BOTAMENT RD 2 The Green 1, na betonie – taśma – mata BOTAMENT AE	≥ 20 ≥ 11 ≥ 21 ≥ 18	
Wytrzymałość połączenia na ścinanie, N/50mm: – taśma – beton – taśma – blacha stalowa ocynkowana – taśma – izolacja BOTAMENT RD 2 The Green 1, na betonie – taśma – mata BOTAMENT AE	≥ 78 ≥ 76 ≥ 80 ≥ 90	
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,2 MPa w czasie 24 h	brak przecieku	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Tomasz Książkiewicz
Specjalista R&D ds. certyfikacji



Środa Wlkp., 15.09.2026 wydanie 3

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)